

MEMBRANE GLUE

LIJM VOOR AFDICHTING VAN MEMBRANEN

DOELMATIG

Acryllijm zonder oplosmiddelen, biedt een goede hechting op de meest-voorkomende ondergronden.

PRAKTISCH

Mengsel dat gemakkelijk kan worden geëxtrudeerd, gereed voor het gebruik en gemakkelijk te verwijderen met water voordat het opgedroogd is.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Kleur	zwart	-
Samenstelling	acryl zonder oplosmiddelen	-
Dichtheid ISO 1183	1,05 - 1,10 g/cm ³	0.60 - 0.64 oz/in ³
Benodigde drogingstijd 25 °C / 50 %RH	24 - 72 uur	-
Thermische weerstand na opdroging	-20 / +80 °C	-4 / 176 °F
Toepassings temperatuur (patroon en omgeving)	+5 / +40 °C	+41 / 104 °F
Toepassings temperatuur (ondergrond)	-5 / +40 °C	+23 / 104 °F
Emicode (GEV testprocedure)	EC1 plus	-
VOC-gehalte	0,34% - 5,7 g/L	-
Transporttemperatuur	-20 °C / +35 °C	-4 °F / 95 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / 77 °F

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende maximaal 12 maanden. Controleer de houdbaarheidsdatum op de patroon.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Bevat CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Kan een allergische reactie veroorzaken.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud [mL]	rendement strook Ø8 mm [m]	inhoud [US fl oz]	rendement strook Ø8 mm [ft]	versie	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	starre patroon	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	zachte patroon	20



EMICODE EC1 PLUS

Dankzij de speciale formulering biedt de lijm het hoogste veiligheidsniveau wat betref emissies die schadelijk zijn voor de gezondheid.

SNELLE DROGING

Biedt een goed compromis tussen hechting en snelle droging van de buitenfolie, waardoor toepassing mogelijk is op verticale oppervlakken zonder verschuivingsproblemen.