

ECO GLUE

LIJM VOOR AFDICHTING VAN MEMBRANEN OP BIOLOGISCHE BASIS



ECOLOGISCH

Het mengsel bevat ongeveer 47 % carbonium op biologische basis (volgens ASTM 6866), voor een betere ecologische duurzaamheid.

EMICODE EC1 PLUS

Dankzij de speciale formulering wordt het hoogste veiligheidsniveau bereikt wat betreft emissies die schadelijk zijn voor de gezondheid.



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	waarde	USC-conversie
Kleur (nat/droog)	roomwit/beige	-
Dichtheid EN 542 +20 °C	ca. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Filmvormingstijd	permanent hechtend	-
Benodigde drogingstijd 20 °C / 50 %RH	36 h	-
Thermische weerstand na droging	van -30 °C tot +80 °C	van -22 °F tot +176 °F
Toepassingstemperatuur (patroon)	van +5 °C tot +30 °C	van +41 °F tot +86 °F
Toepassingstemperatuur (omgeving en ondergrond)	vanaf -5 °C	vanaf 23 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	nee	-
Emicode (GEV testprocedure)	EC1 plus	-
Franse VOC-classificatie	A+	-
Transporttemperatuur	-30 °C tot +35 °C	-22 °F / +95 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	+15 °C tot +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende maximaal 18 maanden. Controleer de houdbaarheidsdatum op de patroon.

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Bevat CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Kan een allergische reactie veroorzaken; EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek leverbaar.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	inhoud [mL]	rendement strook Ø8 mm [m]	inhoud [US fl oz]	rendement strook Ø8 mm [ft]	versie	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	starre patroon	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	zachte patroon	20



COMPLEET SYSTEEM

Samen met VAPOR IN GREEN 200 realiseert het product een luchtdichte laag die ecologisch duurzamer is.

DUURZAAM | DIN 4108-11

De lijm heeft de kunstmatige verouderingstest doorstaan volgens de norm DIN 4108-11, ter garantie van de duurzaamheid in de tijd.