

VAPOR IN 120

DAMPREM



SAMENSTELLING

bovenlaag
PP dampremfolie

onderlaag
non-woven PP



TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	waarde
Gewicht	EN 1849-2	120 g/m ²	0.39 oz/ft ²
Diktes	EN 1849-2	0,4 mm	16 mil
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	30 m	0.14 US perm
Treksterkte MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	220 / 180 N/50mm	25 / 21 lb/in
Rek MD/CD ⁽¹⁾	EN 12311-2	47 / 68 %	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD ⁽¹⁾	EN 12310-1	160 / 205 N	36 / 46 lbf
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Indirecte blootstelling aan UV-stralen	-	2 weken	-
Thermische weerstand	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 °F
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Luchtdoorlatendheid	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Waterdampbestendigheid:			
- na kunstmatige veroudering	EN 1296 / EN 1931	conform	-
- in aanwezigheid van alkaliën	EN 1847 / EN 12311-2	npd	-
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Soortelijke warmte	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichtheid	-	ca. 290 kg/m ³	ca. 0.17 oz/in ³
Dampweerstandfactor (μ)	-	ca. 75000	ca. 150 MNs/g
VOC-gehalte	-	0 %	-

⁽¹⁾ Gemiddelde waarden, vastgesteld door het testlaboratorium. Voor de minimumwaarden, raadpleeg de prestatieverklaring.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	beschrijving	tape	H	L	A	H	L	A	
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
VV120	VAPOR IN 120	-	1,5	50	75	5	164	807	36
VV12030	VAPOR IN 120 3,0 m	-	3	50	150	10	164	1615	30