

SMART BAND

ASTM

분리형 라이너가 있는 단면 테이프

D

DIN 4108-7
DIN 4108-11

특수 라이너

이 제품은 특수 처리 덕분에 사전 절단 없이 어느 지점에서나 분할할 수 있는 독특한 분리막을 갖추고 있어 어떠한 설치 요구 사항에도 적응할 수 있습니다.

FLASHING TAPE

외부 문 또는 창문을 실링하는 테이프로 분류해야 하는 모든 요건을 충족시켜 물이 고이는 경우에도 최대의 안전을 보장합니다.

구성

앞면

폴리에틸렌 특수 필름

앞면

자외선 안정 폴리에틸렌 필름

접착제

응제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

쉽게 분할할 수 있는 폴리프로필렌 필름



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
두께	-	0.24 mm	9.5 mil
OSB에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
강재에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 12 \text{ N/10mm}$	$\geq 6.85 \text{ lbf/in}$
비닐에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
합판에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 5 \text{ N/10mm}$	$\geq 2.86 \text{ lbf/in}$
클래딩 자재에 대한 부착력	ASTM D3330	$\geq 10 \text{ N/10mm}$	$\geq 5.71.86 \text{ lbf/in}$
인장 강도	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
고장 시 연장	ASTM D 1000	$\geq 400 \%$	-
방수성	EN 1928	Class W1	-
Sd값 (투습성)	-	$> 18 \text{ m}$	$< 0.19 \text{ US perm}$
자외선 저항정도	-	12개월	-
폭우 시 기밀성	-	준수함	-
사용 가능 온도 범위	-	$-10 / +40^\circ\text{C}$	$+14 / +104^\circ\text{F}$
온도 저항성	-	$-30 / +80^\circ\text{C}$	$-22 / +176^\circ\text{F}$
보관 온도	-	$+5 / +30^\circ\text{C}$	$+41 / +86^\circ\text{F}$

접착력을 측정하기 위해서는 접착면에 다른 테이프를 붙여 당기는 것을 피해야 합니다.
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

코드 및 치수

제품코드	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4
SMART225	225	25	8.9	82	2
SMART300	300	25	11.8	82	2

■ 적용 분야



■ 제품 범위



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



SMART225



SMART300



펑크 저항성

서포트의 특수 구성은 높은 변형성 덕분에 찢김과 기계적 응력에 특히 저항적입니다.

영리한 시공

이 테이프는 독특하고 굉장히 다용도입니다. 쉽게 분할할 수 있는 라이너 덕분에, 모든 시공 요구 사항을 충족하기 위해 몇 가지 크기만 저장할 수 있습니다.

■ 설치를 위한 권장사항

창문 홀 실링



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

