

GROUND BAND



Membrana bituminosa autoadesiva

Compound bituminoso spalmato su un film in polietilene (PE) ad alta densità e pellicola di separazione


GROUND1000H ideale
per alte temperature
con film protettivo bianco

Liner pretagliato



BASSE TEMPERATURE

Posa efficace da -4 °C a +30 °C
grazie alla speciale miscela
bituminosa elastoplastomerica



AUTOSALDANTE E AUTOADESIVO

Posa pratica e veloce, non richiede l'utilizzo
di fiamma, minimizzando i rischi su legno



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Spessore	EN 1849-1	1,5 mm
Carico di rottura MD/CD	EN 12311-1	215 / 220 N/50 mm
Allungamento a rottura MD/CD	EN 12311-1	324 / 238 %
Resistenza al punzonamento met A / met B	EN 12691	500 / 1000 mm
Resistenza al carico statico met A / met B	EN 12730	10 / 15 kg
Resistenza alla lacerazione MD/CD	EN 12310-1	125 / 65 N
Resistenza al distacco dei giunti	EN 12316-1	55 N/50 mm
Resistenza alla trazione dei giunti MD/CD	EN 12317-1	260 / 240 N/50 mm
Probe tack	ASTM D 2979	35 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	> 60 kPa
Resistenza alla pressione idrostatica	DIN 52123	> 6 bar (24h)
Assorbimento acqua	ASTM D 570	0,09 %
Fattore di resistenza al vapore (μ)	EN 1931	90000
Temperatura di applicazione	-	-4 / +30 °C
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C
Reazione al fuoco	EN 11925-2 / EN 13501-1	classe E
Adesività su:		
• legno senza PRIMER	-	215,9 N
• legno con PRIMER	-	313,7 N
• calcestruzzo senza PRIMER	-	185,1 N
• calcestruzzo con PRIMER	-	285,3 N
Permeabilità al gas radon	SP Swedish Nat. Testing & Research Institute	5,7 10 ⁻¹² m ² /s
Permeabilità al gas metano	CSI metod	< 5 cc/m ² x 24h x atm
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	liner	B [mm]	L [m]	pz/conf
GROUND200	D67253	30 / 170	200	20	2
GROUND500	D67254	30 / 470	500	20	1
GROUND1000	D67242	500 / 500	1000	20	1
GROUND1000H	D67255	500 / 500	1000	20	1