

BARRIER 100

4,0m

Párazáró fólia, $S_d > 100$ m

Extrudált polietilén (PE) funkcionális réteg

FR
DTU 31.2
pare-
vapeurCH
SIA 232
V.v.u.DE
ZVDH
dh.IT
UNI 11470
D/R1

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	100 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,15 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (S_d)	EN 1931	107 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	150 / 150 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	850 / 850 %
Továbbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-2	140 / 140 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Párazárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 500 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 535000
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Útési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0% (A+ osztály)

ÖSSZETÉTEL



① egyetlen réteg: funkcionális PE réteg

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	tekercs [m]	H x L [m]	A [m ²]	db/
BAR100	D32102	BARRIER 100	1,5 x 50	1,5 x 50	75	70
BAR10040	D32108	BARRIER 100 4,0m	1,0 x 25	4,0 x 25	100	50

Hol
ALKALMAZHATÓ?