

VAPORVLIES 100

Párafékező fólia

Polipropilén (PP) funkcionális réteg polipropilén hálóval



FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	100 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,3 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	26 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Párazáras:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 290 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 86700
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	nincs meghatározva
Ütési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

ÖSSZETÉTEL



① felső réteg: PP párafékező réteg

② alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

HOL
ALKALMAZHATÓ?

