

VAPORVLIES 100



Ekran hamujący przenikanie pary

Folia funkcjonalna ze splotem polipropylenowym (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	100 g/m ²
Grubość	EN 1849-2	0,3 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	26 m
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	150 / 130 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	50 / 50 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-2	80 / 80 N
Odporność na przesłanianie	EN 1928	zgodny
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Odporność na parę wodną:		
• po sztucznym starzeniu	EN 1296	zgodny
• w obecności czynników alkalicznych	EN 13984	brak danych
Przewodność cieplna (λ)	-	0,3 W/mK
Ciepło właściwe	-	1800 J/kgK
Gęstość	-	ok. 290 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 86700
Wytrzymałość połączeń	EN 12317-2	brak danych
Wytrzymałość na uderzenie	EN 12691	brak danych
Emisje VOC (LZ0)	-	0 % (klasa A+)

SKŁAD



1 warstwa górna: folia hamująca przenikanie pary z PP

2 warstwa dolna: włóknina z PP

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]	szt./
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA

