

VAPORVLIES 100



Паробарьер частично проницаемый

Функциональная пленка и армирование из полипропилена (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	100 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,3 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость Sd	EN 1931	26 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-2	150 / 130 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-2	50 / 50 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-2	80 / 80 Н
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,02 м ³ /м ² ·ч·50 Па
Паронепроницаемость		
• после искусственного старения	EN 1296	соответствует
• в присутствии щелочей	EN 13984	npd
Теплопроводность (λ)	-	0,3 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1800 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 290 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 86700
Прочность соединений	EN 12317-2	npd
Прочность на удар	EN 12691	npd
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

СТРУКТУРА



- 1 верхний слой: пленка частично паропроницаемая PP
- 2 нижний слой: нетканое полотно PP

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	Н x L [м]	A [м ²]	шт/пал
VV100	D11202	VAPORVLIES 100	-	1,5 x 100	150	36

ДЛЯ ЧЕГО?

