

VAPORVLIES 120

3,0m



Ekran hamujący przenikanie pary

Folia funkcjonalna ze splotem polipropylenowym (PP)

FR
DTU 31.2
pare-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.

IT
UNI 11470
D/R1

Przezroczystość dla ułatwienia
układania

Dostępna również o
szerokości 3 metrów



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	121 g/m ²
Grubość	EN 1849-2	0,4 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	30 m
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	220 / 180 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-2	47 / 68 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-2	160 / 205 N
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	zgodny
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	0,00 m ³ /m ² h50Pa
Odporność na parę wodną:		
• po sztucznym starzeniu	EN 1296	zgodny
• w obecności czynników alkalicznych	EN 13984	brak danych
Przewodność cieplna (λ)	-	0,3 W/mK
Ciepło właściwe	-	1800 J/kgK
Gęstość	-	ok. 290 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 75000
Wytrzymałość połączeń	EN 12317-2	brak danych
Wytrzymałość na uderzenie	EN 12691	brak danych
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

SKŁAD



1 warstwa górna: folia hamująca przenikanie pary z PP

2 warstwa dolna: włóknina z PP

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]	szt./
VV120	D11502	VAPORVLIES 120	-	1,5 x 50	75	36
VV12030	D11508	VAPORVLIES 120 3,0m	-	3,0 x 50	150	30

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA

