

VAPOR ZENIT EVO 160



Párafékező monolit fólia

Poliészter (PL) hálóra felvitt etil-vinil-acetát (EVA) monolit fólia

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.


IT
UNI 11470
B/R2



life long


MONOLIT

A különleges polimereknek köszönhetően a membrán monolit szerkezete rendkívül jó időbeli tartósságot biztosít



TAPADÁS

Az alsó hordozó szövet garantálja a membrán optimális tapadását a deszkázatra a felhelyezés során



6 HÓNAPIG STABIL AZ UV-SUGÁRZÁSSAL SZEMBEN

6 hónapig stabil az UV-sugárzással szemben a sugárzásnak való teljes, védelem nélküli kitettség mellett

TUDTA ÖN, HOGY...?

KOPOLIMER KEVERÉK

Az EVA bázisú funkcionális réteg különleges kopolimer keverékből áll: kiváló vízlepergető és ellenáll a megmunkálás során alkalmazott anyagok vegyi hatásának és a savas esőnek. A termék megbízható védőréteget biztosít a tető számára az építkezés előkészítési fázisaiban.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
VTTEV0160	D18404	VAPOR ZENIT EVO 160 TT	TT	1,5 x 50	75	30

HOL
ALKALMAZHATÓ?





Maximális védelem a kopással és az erős esővel szemben az építkezés felhelyezési fázisai során



Szabályosan végzett felhelyezés és tömítés a dupla ragasztószalag és az alsó réteget alkotó szövet tapadása révén



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	160 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,6 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	5 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	210 / 240 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	25 / 30 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	135 / 135 N
Vízállóság	EN 1928	megfelel
Vízoszlop	EN 20811	> 500 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	6 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Párazárás:		
• mesterséges öregítés után	EN 1296	megfelel
• lúgok jelenlétében	EN 13984	nincs meghatározva
Hővezető képesség (λ)	-	0,2 W/mK
Fajhő	-	1300 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 300 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 8400
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 10°
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	> 200 N/50 mm
Ütési ellenállás	EN 12691	nincs meghatározva
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



① felső réteg: EVA bázisú funkcionális réteg

② háló: PL-szövet