

VAPOR ZENIT EVO 160



Monolītiska tvaika izolācijas membrāna

Monolītiskā etilviniacetāta (EVA) monolītiskā plēve, uzklāta uz poliestera (PL) armatūras

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.o.
V.v.u.

DE
ZVDH
dh.


IT
UNI 11470
B/R2



life long


MONOLĪTISKA

Membrānas monolītiskā struktūra nodrošina lielisku izturību laika gaitā, pateicoties izmantotajiem speciālajiem polimēriem



SAKERE

Apakšējās pamatnes audums nodrošina membrānas optimālu saķeri uz dēļiem izstrādes laikā



UV STABILITĀTE 6 MĒNEŠI

6 mēnešu izturība pret pilnu UV starojumu iedarbību bez jebkādas aizsardzības.

VAI ZINĀJĀT, KA...?

KOPOLIMĒRA SAVIENOJUMS

Funkcionālā EVA plēve ir izgatavota no īpaša kopolimēra savienojuma: ārkārtīgi ūdens atgrūdošs un izturīgs pret ķīmiskajiem uzbrukumiem, kas rodas pārstrādes procesā izmantoto vielu vai skābā lietuss dēļ. Šis produkts ir uzticams aizsardzības pirmais slānis segumam būvniecības laikā.

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
VTTEV0160	D18404	VAPOR ZENIT EVO 160 TT	TT	1,5 x 50	75	30

KUR IZMANTO?





Maksimālā aizsardzība pret nodilumu un stiprām lietus gāzēm būvniecības laikā



Perfekta ieklāšana un blīvēšana, pateicoties integrētajai dubultlentei un adhēzijai, ko nodrošina apakšējais pamatnes audums



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	160 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,6 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstoši
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	5 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	210 / 240 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	25 / 30 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	135 / 135 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstoši
Ūdens kolonna	EN 20811	> 500 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	6 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Ūdens tvaiku izturība:		
• pēc mākslīgās novecošanas	EN 1296	atbilstoši
• sārnu klātbūtnē	EN 13984	npd
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,2 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1300 J/kgK
Blīvums	-	apt. 300 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 8400
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 10°
Savienojumu izturība	EN 12317-2	> 200 N/50 mm
Izturība pret triecienu	EN 12691	npd
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



① virskārta: funkcionālā EVA plēve

② armatūra: PL audums