

TRASPIR 75

Membrana altamente traspirante per parete
Film microporoso e strati di protezione in polipropilene (PP)



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie




DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Grammatura	EN 1849-2	75 g/m ²
Spessore	EN 1849-2	0,3 mm
Rettilinearità	EN 1848-2	conforme
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Resistenza a lacerazione chiodo MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	classe W2
Stabilità UV *	EN 13859-1	2 mesi
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
Resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Dopo invecchiamento artificiale:		
• resistenza a trazione MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• impermeabilità all'acqua	EN 13859-1	classe W2
• allungamento MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Flessibilità a basse temperature	EN 1109	-20 °C
Stabilità dimensionale	EN 1107-2	< 2 %
Conduttività termica (λ)	-	0,3 W/mK
Calore specifico	-	1800 J/kgK
Densità	-	ca. 250 kg/m ³
Fattore di resistenza al vapore (μ)	-	ca. 67
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

* per ulteriori indicazioni si veda pag. 19

COMPOSIZIONE



- 1 strato superiore: tessuto non tessuto in PP
- 2 strato intermedio: film traspirante in PP
- 3 strato inferiore: tessuto non tessuto in PP

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	descrizione	tape	H x L [m]	A [m ²]	pz/
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

DOVE SI
APPLICA?

