

TRASPIR 75

Lámina altamente transpirable para pared
Film microporoso y capas de protección de polipropileno (PP)



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Masa por unidad de área	EN 1849-2	75 g/m ²
Espesor	EN 1849-2	0,3 mm
Rectitud	EN 1848-2	conforme
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Elongación MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Estanqueidad al agua	EN 1928	clase W2
Resistencia UV *	EN 13859-1	2 meses
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E
Resistencia al paso del aire	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Después envejecimiento artificial:		
• fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• estanqueidad al agua	EN 13859-1	clase W2
• elongación MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	-20 °C
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	< 2 %
Conductividad térmica (λ)	-	0,3 W/mK
Calor específico	-	1.800 J/kgK
Densidad	-	aprox. 250 kg/m ³
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	-	aprox. 67
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

* para más indicaciones, ver pág. 19

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	descripción	tape	H x L [m]	A [m ²]	unid/
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

COMPOSICIÓN



- 1 capa superior: tejido no tejido de PP
- 2 capa intermedia: film transpirable de PP
- 3 capa inferior: tejido no tejido de PP

¿DÓNDE
SE APLICA?

