

TRASPIR 75

Erősen légáteresztő membrán falra

Polipropilén (PP) mikroporózus réteg polipropilén védőrétegekkel



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	75 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,3 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Vízállóság	EN 1928	W2 osztály
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	2 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W2 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-20 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	< 2 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 250 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 67
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: légáteresztő PP réteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

HOL
ALKALMAZHATÓ?

