

TRASPIR 75

Vysoce prodyšné membrány pro stěny
Mikroporózní film a ochranné vrstvy z polypropylenu (PP)



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie




TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	75 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,3 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	150 / 65 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	40 / 50 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	45 / 55 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W2
Stabilita UV *	EN 13859-1	2 měsíců
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po umělému zestárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	120 / 52 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W2
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	24 / 33 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-20 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	< 2 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 250 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 67
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

* další indikace naleznete na str. 19

KOMPOZICE



- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 prostřední vrstva: prodyšný film z PP
- 3 spodní vrstva: netkaná textilie z PP

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
T75	D21102	TRASPIR 75	-	1,5 x 100	150	25

KDE SE
POUŽÍVÁ?

