

TRASPIR EVO 90

3,0m

B-s1, d0

CE
EN13859-1/2FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

B-s1, d0 osztályú, erősen légáteresztő membrán

Különleges keverékből álló réteg és poliészter (PL) háló

TRASPIR EVO 90

IN

BARRIER

OUT



BIZTONSÁG


Nagyfokú vízállóság és az időjárási viszontagságoknak való ellenállás a különleges extrudált keverék révén



B-s1, d0

B-s1, d0

Tanúsított égéskésleltetési képesség: B-s1, d0 tűzállósági besorolás az EN 13501-1 szabvány alapján



100 °C

HŐSTABILITÁS

A poliészter és a speciális membrán együttesen nagyfokú hőstabilitást biztosít, egészen +100 °C-ig

TUDTA ÖN, HOGY...?


NEM GYÚLÉKONY

Speciális, a lángok terjedésének meggátolására alkalmas vegyi összetételének köszönhetően alkalmazása a szellőző légréteggel közvetlenül érintkező homlokzaton, illetve akkor ajánlott, ha a termék belső terekben látható marad.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
TEV090B	D42402	TRASPIR EVO 90 BS1D0	-	1,5 x 50	75	28
TEV09030B	D42407	TRASPIR EVO 90 3,0m BS1D0	-	3,0 x 50	150	15

HOL
ALKALMAZHATÓ?





A tűzállósági besorolással kapcsolatos tanúsítvány biztosítja a hatékonyságot a szellőző légréteggel közvetlenül érintkező, szellőztetett homlokzat esetében

A 3,0 méteres változat ideális falpanelek helyszínen történő előállításához



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	90 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,3 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	170 / 140 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	50 / 40 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	80 / 90 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	3 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	- 40 / +100 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	B-s1, d0 osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,1 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	128 / 105 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	38 / 30 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	- 30 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	< 1 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 300 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 67
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL



① felső réteg: nemszőtt PP-szövet

② alsó réteg: funkcionális légáteresztő membrán