

TRASPIR EVO 90

3,0m

B-s1, d0

CE
EN13859-1/2FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

Högt genomsläppliga membran klass B-s1, d0

Film i specialblandning och förstärkning i polyester (PL)

TRASPIR EVO 90

IN

BARRIER

OUT



SÄKERHET


Hög vattentätethet och utmärkt motstånd mot väder tack vare den extruderade specialblandningen



B-s1, d0

B-s1, d0

Certifierade flamhämmande kapacitet i Euroclass för brandtekniskt beteende B-s1, d0 i enlighet med EN 13501-1



100 °C

VÄRMESTABILITET

Föreningen mellan polyester och det speciella membranet ger en hög värmestabilitet på upp till +100 °C

VISSTE DU ATT...?


FLAMHÄRDIG

Tack vare den särskilda kemiska sammansättningen som kan fördröja brandspridning.

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m²]	st/
TEV090B	D42402	TRASPIR EVO 90 BS1D0	-	1,5 x 50	75	28
TEV09030B	D42407	TRASPIR EVO 90 3,0m BS1D0	-	3,0 x 50	150	15

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?





Certifieringen av det brandtekniska egenskaperna garanterar effektiviteten i ventilerade fasader.



Version på 3,0 meter är idealisk för prefabriceringen av ramväggar i anläggningen



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	90 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	0,3 mm
Kantrakhethet	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	170 / 140 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	50 / 40 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	80 / 90 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1
UV-stabilitet *	EN 13859-1	3 månader
Värmemotstånd	-	- 40 / +100 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass B-s1,d0
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,1 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	128 / 105 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	38 / 30 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	- 30 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	< 1 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,3 W/mk
Specifik värme	-	1800 J/kgK
Densitet	-	ca 300 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 67
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

* för ytterligare anvisningar se sida 19

SAMMANSÄTTNING



① övre lager: fiberduk i PP

② nedre lager: transpirerande funktionsmembran