

TRASPIR EVO 90 3,0m

B-s1, d0

CE
EN13859-1/2FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

Μεμβράνη υψηλής διαπνοής για τοίχο κατηγορία B-s1, d0

Μεμβράνη από ειδικό μείγμα και οπλισμό πολυεστέρα (PL)

TRASPIR EVO 90

IN

BARRIER

OUT



ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Υψηλή υδατοστεγανότητα στο νερό και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες χάρη στο ειδικό εξηλασμένο μείγμα



B-s1, d0

B-s1, d0

Πιστοποιημένη ικανότητα καθυστέρησης φλόγας σε Euroclass αντίδρασης στη φωτιά B-s1, d0 σύμφωνα με το EN 13501-1



100 °C

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Ο συνδυασμός πολυεστέρα και ειδικής μεμβράνης παρέχει υψηλή θερμική σταθερότητα, μέχρι τους +100 °C

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...;

ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ

Χάρη στην ιδιαίτερη χημική σύνθεση ικανή να καθυστερήσει τη μετάδοση της φλόγας, ενδείκνυται για εφαρμογές πρόσοψης σε άμεση επαφή με τον θάλαμο εξαερισμού, ή σε περιπτώσεις όπου το προϊόν παραμένει εμφανές σε εσωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m²]	τμχ/ 
TEVO90B	D42402	TRASPIR EVO 90 BS1D0	-	1,5 x 50	75	28
TEVO9030B	D42407	TRASPIR EVO 90 3,0m BS1D0	-	3,0 x 50	150	15

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;





-  Η πιστοποίηση αντίδρασης στη φωτιά διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα σε αεριζόμενες προσόψεις σε άμεση επαφή με τον θάλαμο εξαερισμού
-  Έκδοση 3,0 μέτρων ιδανική για την προκατασκευή τοίχων με πλαίσιο στο εργοστάσιο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	90 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,3 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	170 / 140 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	50 / 40 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	80 / 90 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	3 μήνες
Θερμική αντοχή	-	- 40 / +100 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία B-s1,d0
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,1 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	128 / 105 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	38 / 30 %
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	- 30 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	< 1 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/mk
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 300 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 67
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

ΣΥΝΘΕΣΗ



- ① επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP
- ② κάτω στρώμα: λειτουργική διαπνεύουσα μεμβράνη