

TRASPIR EVO 90 3,0m

B-s1, d0

CE
EN13859-1/2FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

Μεμβράνη υψηλής διαπνοής για τοίχο κατηγορία B-s1, d0

Μεμβράνη από ειδικό μείγμα και οπλισμό πολυεστέρα (PL)

TRASPIR EVO 90

IN

BARRIER

OUT



ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Υψηλή υδατοστεγανότητα στο νερό και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες χάρη στο ειδικό εξηλασμένο μείγμα



B-s1, d0

B-s1, d0

Πιστοποιημένη ικανότητα καθυστέρησης φλόγας σε Euroclass αντίδρασης στη φωτιά B-s1, d0 σύμφωνα με το EN 13501-1



100 °C

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Ο συνδυασμός πολυεστέρα και ειδικής μεμβράνης παρέχει υψηλή θερμική σταθερότητα, μέχρι τους +100 °C

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...;

ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ

Χάρη στην ιδιαίτερη χημική σύνθεση ικανή να καθυστερήσει τη μετάδοση της φλόγας, ενδείκνυται για εφαρμογές πρόσοψης σε άμεση επαφή με τον θάλαμο εξαερισμού, ή σε περιπτώσεις όπου το προϊόν παραμένει εμφανές σε εσωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m²]	τμχ/
TEVO90B	D42402	TRASPIR EVO 90 BS1D0	-	1,5 x 50	75	28
TEVO9030B	D42407	TRASPIR EVO 90 3,0m BS1D0	-	3,0 x 50	150	15

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;





Η πιστοποίηση αντίδρασης στη φωτιά διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα σε αεριζόμενες προσόψεις σε άμεση επαφή με τον θάλαμο εξαερισμού

Έκδοση 3,0 μέτρων ιδανική για την προκατασκευή τοίχων με πλαίσιο στο εργοστάσιο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	90 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,3 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	170 / 140 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	50 / 40 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	80 / 90 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	3 μήνες
Θερμική αντοχή	-	- 40 / +100 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία B-s1,d0
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,1 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	128 / 105 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	38 / 30 %
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	- 30 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	< 1 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/mk
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 300 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 67
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

ΣΥΝΘΕΣΗ



- 1 επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP
- 2 κάτω στρώμα: λειτουργική διαπνεύουσα μεμβράνη