

# TRASPIR 115

3,0m



FR  
CPT 3651\_2  
HPV  
pare-pluie

CH  
SIA 232  
UD EB

IT  
UNI 11470  
D/R2

Membrane hautement transpirante

Film microporeux et couches de protection en polypropylène (PP)



## DONNÉES TECHNIQUES

| propriété                                   | norme                  | valeur                                 |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Masse par unité de surface                  | EN 1849-2              | 115 g/m <sup>2</sup>                   |
| Épaisseur                                   | EN 1849-2              | 0,3 mm                                 |
| Rectitude                                   | EN 1848-2              | conforme                               |
| Transmission de la vapeur d'eau (Sd)        | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 m                                 |
| Résistance à la traction                    | EN 12311-1             | 245 / 125 N/50 mm                      |
| Allongement                                 | EN 12311-1             | 52 / 57 %                              |
| Résistance à la déchirure au clou           | EN 12310-1             | 170 / 190 N                            |
| Étanchéité à l'eau                          | EN 1928                | classe W1                              |
| Colonne d'eau                               | EN 20811               | > 250 cm                               |
| Résistance aux rayons UV*                   | EN 13859-1             | 2 mois                                 |
| Résistance thermique                        | -                      | -40 / +80 °C                           |
| Réaction au feu                             | EN 13501-1             | classe E                               |
| Étanchéité à l'air                          | EN 12114               | 0 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Après vieillissement artificiel :           |                        |                                        |
| • force de la traction MD/CD                | EN 13859-1             | 235 / 115 N/50 mm                      |
| • étanchéité à l'eau                        | EN 13859-1             | classe W1                              |
| • allongement MD/CD                         | EN 13859-1             | 40 / 43 %                              |
| Flexibilité à basse température             | EN 1109                | -40 °C                                 |
| Stabilité dimensionnelle                    | EN 1107-2              | -1,3 / 0,9 %                           |
| Conductivité thermique (λ)                  | -                      | 0,3 W/mK                               |
| Chaleur spécifique                          | -                      | 1 800 J/kgK                            |
| Densité                                     | -                      | env. 300 kg/m <sup>3</sup>             |
| Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ) | -                      | env. 160                               |
| Émissions VOC (COV)                         | -                      | 0 % (classe A+)                        |

\* pour toute indication complémentaire, voir page 19

## CODES ET DIMENSIONS

| code   | ex code | description      | ruban | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | pcs/ |
|--------|---------|------------------|-------|-----------|---------------------|------|
| T11530 | D21808  | TRASPIR 115 3,0m | -     | 3,0 x 50  | 150                 | 36   |

## COMPOSITION



- 1 couche supérieure : tissu non tissé en PP
- 2 couche intermédiaire : film respirant en PP
- 3 couche inférieure : tissu non tissé en PP

LIEU  
D'APPLICATION

