

TRASPIR 115

3,0m



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

CH
SIA 232
UD EB

IT
UNI 11470
D/R2

Lámina altamente transpirable

Film microporoso y capas de protección de polipropileno (PP)



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Masa por unidad de área	EN 1849-2	115 g/m ²
Espesor	EN 1849-2	0,3 mm
Rectitud	EN 1848-2	conforme
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Fuerza máxima de tracción	EN 12311-1	245 / 125 N/50 mm
Elongación	EN 12311-1	52 / 57 %
Resistencia a la laceración por clavo	EN 12310-1	170 / 190 N
Estanqueidad al agua	EN 1928	clase W1
Columna de agua	EN 20811	> 250 cm
Resistencia UV *	EN 13859-1	2 meses
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E
Resistencia al paso del aire	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Después envejecimiento artificial:		
• fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 13859-1	235 / 115 N/50 mm
• estanqueidad al agua	EN 13859-1	clase W1
• elongación MD/CD	EN 13859-1	40 / 43 %
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	-40 °C
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	-1,3 / 0,9 %
Conductividad térmica (λ)	-	0,3 W/mK
Calor específico	-	1.800 J/kgK
Densidad	-	aprox. 300 kg/m ³
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	-	aprox. 160
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

* para más indicaciones, ver pág. 19

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	descripción	tape	H x L [m]	A [m ²]	unid/
T11530	D21808	TRASPIR 115 3,0m	-	3,0 x 50	150	36

COMPOSICIÓN



- 1 capa superior: tejido no tejido de PP
- 2 capa intermedia: film transpirable de PP
- 3 capa inferior: tejido no tejido de PP

¿DÓNDE
SE APLICA?

