

TRASPIR 115

3,0m



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

CH
SIA 232
UD EB

IT
UNI 11470
D/R2

Visokozračna membrana

Mikroporozna plast in zaščitni sloji iz polipropilena (PP)



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	115 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,3 mm
Izravnanost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Natezna trdnost	EN 12311-1	245 / 125 N/50 mm
Raztezek	EN 12311-1	52 / 57 %
Odpornost na pretrg izdelka z žebliem	EN 12310-1	170 / 190 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1
Vodni stolpec	EN 20811	> 250 cm
UV stabilnost *	EN 13859-1	2 meseca
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Po umetnem staranju:		
• odpornost na nateg MD/CD	EN 13859-1	235 / 115 N/50 mm
• nepropustnost za vodo	EN 13859-1	razred W1
• raztezek MD/CD	EN 13859-1	40 / 43 %
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-40 °C
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	-1,3 / 0,9 %
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 300 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 160
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

* za dodatne navedbe glej str. 19

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
T11530	D21808	TRASPIR 115 3,0m	-	3,0 x 50	150	36

SESTAVA



- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: zračna plast iz PP
- 3 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

KJE SE
UPORABLJA?

