

TRASPIR 115

3,0m



FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie

CH
SIA 232
UD EB

IT
UNI 11470
D/R2

Ļoti elpojoša membrāna

Mikroporaina plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	115 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,3 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Stiepes izturība	EN 12311-1	245 / 125 N/50 mm
Pagarinājums	EN 12311-1	52 / 57 %
Izturība pret naglas plīsumu	EN 12310-1	170 / 190 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 250 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	2 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	235 / 115 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	40 / 43 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-40 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-1,3 / 0,9 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 300 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 160
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 viduskārta: elpojoša PP plēve
- 3 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
T11530	D2180					