

TRASPIR SUNTEX 150

13-098
E1-Sd1-TR2

EN13859-1/2

AT
Önorm B4119
UD-k RUFR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2CH
SIA 232
UD EBDE
ZVDH
UDB-A
USB-AIT
UNI 11470
B/R3

Ανακλαστική μεμβράνη υψηλής διαπνοής

Μικροπορώδης μεμβράνη και στρώσεις προστασίας πολυπροπυλενίου (PP) με επικάλυψη αλουμινίου με πλάσμα

Αντανakλά τη θερμότητα έως και 70%

Ισοδύναμη θερμική αντίσταση διάκενο 50 mm:
 $R_g = 0,404 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISO 6946)

Επικάλυψη αλουμινίου με πλάσμα (ανθεκτικότητα)



TRASPIR SUNTEX 150

Πιστοποιητικό QB-CSTB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	150 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,5 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνα
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	255 / 270 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Στήλη νερού	EN 20811	> 300 cm
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	2 μήνες
Θερμική αντοχή	-	- 40 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	295 / 225 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	45 / 47 %
Ανάκλαση	EN 15976	70 %
Ευελξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-40 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 300 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 100
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 13°
Δοκιμή καταρρακτώδους βροχής	TU Berlin	πέρασε
Εκπομπές VOC (πηγτικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19


ΣΥΝΘΕΣΗ



- 1 επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP με επικάλυψη αλουμινίου με πλάσμα
- 2 ενδιάμεσο στρώμα: διαπνεύουσα μεμβράνη από PP
- 3 κάτω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP

ΚΩΔ. **SUN75** (D52514)
SUN BAND
σελ.121

μεγέθη: 75 mm x 20 m
τεμ/συσκευ 8



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
TSUN150	D42632	TRASPIR SUNTEX 150	-	1,5 x 50	75	30

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

