

TRASPIR 170

Ļoti elpojoša membrāna

Mikroporaina plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi




AT
Onorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-A
USB-A

IT
UNI 11470
B/R2



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	170 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,6 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,02 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	330 / 230 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	55 / 80 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	190 / 230 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 300 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	3 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	290 / 200 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	45 / 65 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-20 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 2 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 280 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 33
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 10°
Lietusgāzes tests	TU Berlin	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 viduskārta: elpojoša PP plēve
- 3 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
T170	D23802	TRASPIR 170	-	1,5 x 50	75	25
TTT170	D23804	TRASPIR 170 TT	TT	1,5 x 50	75	25

KUR IZMANTO?

