

TRASPIR 190

Erősen légáteresztő membrán

Polipropilén (PP) mikroporózus réteg polipropilén védőrétegekkel



TRASPIR 190
QB-CSTB tanúsítvány

BARRIER

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	190 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,6 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	375 / 305 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	50 / 60 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	250 / 300 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
Vízoszlop	EN 20811	> 300 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	3 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	350 / 280 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	40 / 42 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-40 °C
Alaktartósság	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 280 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 80
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 10°
Erős esőnek való ellenállás tesztelése	TU Berlin	megfelelt
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

* további útmutatás a 19. oldalon

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
T190	D24202	TRASPIR 190	-	1,5 x 50	75	25
TTT190	D24204	TRASPIR 190 TT	TT	1,5 x 50	75	25

Igény esetén kapható 3,0 m szélességű változatban is (kód: **T19030**)

ÖSSZETÉTEL



- 1 felső réteg: nemszótt PP-szövet
- 2 középső réteg: légáteresztő PP réteg
- 3 alsó réteg: nemszótt PP-szövet

HOL
ALKALMAZHATÓ?

