

TRASPIR 190

Vysoce prodyšná membrána

Mikroporózní film a ochranné vrstvy z polypropylenu (PP)

13-099
E1-Sd1-TR3

EN13859-1/2

AT
Önorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR3

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-A
USB-A

IT
UNI 11470
B/R3



TRASPIR 190
Certifikát QB-CSTB

BARRIER

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	190 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,6 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	375 / 305 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	50 / 60 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	250 / 300 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1
Vodní sloup	EN 20811	> 300 cm
Stabilita UV *	EN 13859-1	3 měsíců
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Po umělém zestárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	350 / 280 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	40 / 42 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-40 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 280 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 80
Doporučený sklon instalace	-	> 10°
Zkouška odolnosti proti prudkému dešti	TU Berlin	splněná
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

* další indikace naleznete na str. 19

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
T190	D24202	TRASPIR 190	-	1,5 x 50	75	25
TTT190	D24204	TRASPIR 190 TT	TT	1,5 x 50	75	25

K dispozici na požádání s H = 3,0 m (kód **T19030**)

KOMPOZICE



- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 prostřední vrstva: prodyšný film z PP
- 3 spodní vrstva: netkaná textilie z PP

KDE SE
POUŽÍVÁ?

