

TRASPIR 190

Мембрана супердиффузионная

Микроперфорированная пленка и защитные слои из полипропилена (PP)



TRASPIR 190
Сертификат QB-CSTB

BARRIER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	190 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,6 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	375 / 305 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	50 / 60 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	250 / 300 Н
Класс водонепроницаемости	EN 1928	класс W1
Водяной столб	EN 20811	> 300 см
УФ-стабильность *	EN 13859-1	3 месяца
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	0 м ³ /м ² ·ч·50 Па
После искусственного старения:		
• прочность на разрыв MD/CD	EN 13859-1	350 / 280 Н/50 мм
• водонепроницаемость	EN 13859-1	класс W1
• удлинение MD/CD	EN 13859-1	40 / 42 %
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-40 °C
Стабильность размеров	EN 1107-2	-0,6 / 0,5 %
Теплопроводность (λ)	-	0,3 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1800 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 280 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 80
Рекомендуемый угол установки	-	> 10°
Тест на ливнестойкость	TU Berlin	одобreno
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

* подробнее см. на стр. 19

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	Н x L [м]	A [м ²]	шт/
T190	D24202	TRASPIR 190	-	1,5 x 50	75	25
TTT190	D24204	TRASPIR 190 TT	TT	1,5 x 50	75	25

По запросу возможна поставка с Н = 3,0 м (код **T19030**)

СТРУКТУРА



- 1 верхний слой: нетканое полотно PP
- 2 промежуточный слой: пленка диффузионная PP
- 3 нижний слой: нетканое полотно PP

ДЛЯ ЧЕГО?

