

# TRASPIR 205

Membrana altamente traspirante

Film microporoso e strati di protezione in polipropilene (PP)



AT  
Önorm B4119  
UD-k RU

FR  
CPT 3651\_2  
HPV  
E1-Sd1-TR2

CH  
SIA 232  
UD EB

DE  
ZVDH  
UDB-B  
USB-B

IT  
UNI 11470  
A/R3



## DATI TECNICI

| proprietà                             | normativa            | valore                                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Grammatura                            | EN 1849-2            | 205 g/m <sup>2</sup>                        |
| Spessore                              | EN 1849-2            | 0,8 mm                                      |
| Rettilinearità                        | EN 1848-2            | conforme                                    |
| Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)  | EN 1931/EN ISO 12572 | 0,02 m                                      |
| Resistenza a trazione MD/CD           | EN 12311-1           | 350 / 250 N/50 mm                           |
| Allungamento MD/CD                    | EN 12311-1           | 70 / 90 %                                   |
| Resistenza a lacerazione chiodo MD/CD | EN 12310-1           | 260 / 330 N                                 |
| Impermeabilità all'acqua              | EN 1928              | classe W1                                   |
| Colonna d'acqua                       | EN 20811             | > 300 cm                                    |
| Stabilità UV *                        | EN 13859-1           | 3 mesi                                      |
| Resistenza termica                    | -                    | - 40 / +80 °C                               |
| Reazione al fuoco                     | EN 13501-1           | classe E                                    |
| Resistenza al passaggio dell'aria     | EN 12114             | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Dopo invecchiamento artificiale:      |                      |                                             |
| • resistenza a trazione MD/CD         | EN 13859-1           | 290 / 210 N/50 mm                           |
| • impermeabilità all'acqua            | EN 13859-1           | classe W1                                   |
| • allungamento MD/CD                  | EN 13859-1           | 55 / 65 %                                   |
| Flessibilità a basse temperature      | EN 1109              | - 20 °C                                     |
| Stabilità dimensionale                | EN 1107-2            | < 2 %                                       |
| Conducibilità termica (λ)             | -                    | 0,3 W/mK                                    |
| Calore specifico                      | -                    | 1800 J/kgK                                  |
| Densità                               | -                    | ca. 240 kg/m <sup>3</sup>                   |
| Fattore di resistenza al vapore (μ)   | -                    | ca. 30                                      |
| Pendenza d'installazione consigliata  | -                    | > 10°                                       |
| Test pioggia battente                 | -                    | superato                                    |
| Emissioni VOC (COV)                   | -                    | 0 % (classe A+)                             |

\* per ulteriori indicazioni si veda pag. 19

## CODICI E DIMENSIONI

| codice        | ex codice | descrizione    | tape | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | pz/ |
|---------------|-----------|----------------|------|-----------|---------------------|-----|
| <b>T205</b>   | D24402    | TRASPIR 205    | -    | 1,5 x 50  | 75                  | 25  |
| <b>TTT205</b> | D24404    | TRASPIR 205 TT | TT   | 1,5 x 50  | 75                  | 25  |

## COMPOSIZIONE



- 1 strato superiore: tessuto non tessuto in PP
- 2 strato intermedio: film traspirante in PP
- 3 strato inferiore: tessuto non tessuto in PP

DOVE SI  
APPLICA?

