

# TRASPIR 205

## Visokozračna membrana

Mikroporozna plast in zaščitni sloji iz polipropilena (PP)



AT  
Önorm B4119  
UD-k RU

FR  
CPT 3651\_2  
HPV  
E1-Sd1-TR2

CH  
SIA 232  
UD EB

DE  
ZVDH  
UDB-B  
USB-B

IT  
UNI 11470  
A/R3



## TEHNIČNI PODATKI

| značilnosti                                 | predpisi               | vrednost                                    |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Teža                                        | EN 1849-2              | 205 g/m <sup>2</sup>                        |
| Debelina                                    | EN 1849-2              | 0,8 mm                                      |
| Izravnost                                   | EN 1848-2              | v skladu z                                  |
| Prenos vodne pare (Sd)                      | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,02 m                                      |
| Odpornost na nateg MD/CD                    | EN 12311-1             | 350 / 250 N/50 mm                           |
| Raztezek MD/CD                              | EN 12311-1             | 70 / 90 %                                   |
| Odpornost na trganje izdelka z žebrom MD/CD | EN 12310-1             | 260 / 330 N                                 |
| Nepropustnost za vodo                       | EN 1928                | razred W1                                   |
| Vodni stolpec                               | EN 20811               | > 300 cm                                    |
| UV stabilnost *                             | EN 13859-1             | 3 meseca                                    |
| Toplotna odpornost                          | -                      | - 40 / +80 °C                               |
| Reakcija na ogenj                           | EN 13501-1             | razred E                                    |
| Prestopna upornost                          | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Po umetnem staranju:                        |                        |                                             |
| • odpornost na nateg MD/CD                  | EN 13859-1             | 290 / 210 N/50 mm                           |
| • nepropustnost za vodo                     | EN 13859-1             | razred W1                                   |
| • raztezek MD/CD                            | EN 13859-1             | 55 / 65 %                                   |
| Fleksibilnost pri nizkih temperaturah       | EN 1109                | - 20 °C                                     |
| Dimenzijska stabilnost                      | EN 1107-2              | < 2 %                                       |
| Termična prevodnost (λ)                     | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Specifična toplota                          | -                      | 1800 J/kgK                                  |
| Gostota                                     | -                      | pribl. 240 kg/m <sup>3</sup>                |
| Količnik paroprepustnosti (μ)               | -                      | pribl. 30                                   |
| Priporočen naklon vgradnje                  | -                      | > 10°                                       |
| Test na močnem dežju                        | -                      | presežek                                    |
| Emisije HOS (VOC)                           | -                      | 0 % (razred A+)                             |

\* za dodatne navedbe glej str. 19

## SESTAVA



- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: zračna plast iz PP
- 3 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

## KODE IN DIMENZIJE

| koda   | prej koda | opis           | trak | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | kos/ |
|--------|-----------|----------------|------|-----------|---------------------|------|
| T205   | D24402    | TRASPIR 205    | -    | 1,5 x 50  | 75                  | 25   |
| TTT205 | D24404    | TRASPIR 205 TT | TT   | 1,5 x 50  | 75                  | 25   |

KJE SE  
UPORABLJA?

