

TRASPIR ZENIT UV 210

3,0m

CE
EN13859-1/2

UV-sugárzásnak ellenálló, légáteresztő monolit membrán

Poliészter (PL) hálóra felvitt termoplasztikus poliuretán (PU) monolit fólia

AT
Önrm B4119
UD-k RUFR
CPT 3651_2
pare-pluie
E1-Sd2-TR3CH
SIA 232
UD EBDE
ZVDH
UD8-B
USB-BIT
UNI 11470
A/R3

TRASPIR ZENIT UV 210
+ FACADE BAND UV

OUT



IN

BARRIER

UV-sugárzással szembeni
állandó stabilitás

Monolit

Tetőn is használható

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	210 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	1 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	380 / 420 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	40 / 45 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	225 / 210 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
Vízoszlop	EN 20811	> 300 cm
UV-sugárzással szembeni stabilitás max. 30 mm széles átlapolások esetén, amelyek a homlokzat legfeljebb 30 %-át takarják le	EN 13859-1	állandó
UV-sugárzással szembeni stabilitás a végleges bevonat nélkül	EN 13859-1	4 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	340 / 380 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	35 / 50 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-30 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	< 1 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,2 W/mK
Fajhő	-	1300 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 210 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 150
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 10°
Erős esőnek való ellenállás tesztelése	-	megfelelt
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

ÖSSZETÉTEL



1 felső réteg: monolit légáteresztő PU réteg

2 háló: PL-szövet

kód **FACADEUV60** (D52344)
FACADE BAND UV
122. oldal

méret: 60 mm x 25 m
10 db/csomag



KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

HOL

ALKALMAZHATÓ?

