

TRASPIR ZENIT UV 210

3,0m

CE
 EN13859-1/2

Homogena genomsläppliga UV-beständigt membran

Homogen film i termoplastisk polyuretan (PU) bestrykt på förstärkning i polyester (PL)

AT
 Önorm B4119
 UD-k RU

FR
 CPT 3651_2
 pare-pluie
 E1-Sd2-TR3

CH
 SIA 232
 UE EB

DE
 ZVDH
 UDB-B
 USB-B

IT
 UNI 11470
 A/R3

TRASPIR ZENIT UV 210
 + FACADE BAND UV

OUT



IN

BARRIER

Permanent UV-stabilitet

Monolitisk

Används även i täckning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	210 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	1 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	380 / 420 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	40 / 45 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	225 / 210 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1
Vattenpelare	EN 20811	> 300 cm
UV-stabilitet med fogar upp till 30 mm bredd som täcker högst 30 % av fasaden	EN 13859-1	permanent
UV-stabilitet utan slutlig beklädnad	EN 13859-1	4 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	340 / 380 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	35 / 50 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-30 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	< 1 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,2 W/mK
Specifik värme	-	1300 J/kgK
Densitet	-	ca 210 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 150
Rekommenderad installationslutning	-	> 10°
Test i hållregn	-	passerat
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

SAMMANSÄTTNING



1 övre lager: vattenångpermeabel monolitisk film i PU

2 förstärkning: duk i PL

kod **FACADEUV60** (D52344)
 FACADE BAND UV
 sida 122

storlek: 60 mm x 25 m
 st./förp. 10



KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

VAR ANVÄNDS
 PRODUKTEN?

