

TRASPIR ZENIT UV 210

3,0m

CE
EN13859-1/2

Membrană permeabilă monolitică rezistentă la razele UV

Peliculă monolitică din poliuretan termoplastic (PU) aplicată peste armătură din poliester (PL)

AT
Önorm B4119
UD-k RUFR
CPT 3651_2
pare-pluie
E1-Sd2-TR3CH
SIA 232
UD EBDE
ZVDH
UD8-B
USB-BIT
UNI 11470
A/R3

TRASPIR ZENIT UV 210
+ FAÇADE BAND UV

OUT



IN

BARRIER

Stabilitate UV permanentă

Monolitică

Aplicabilă și pe acoperiș

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	210 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	1 mm
Rectilinitate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	380 / 420 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-1	40 / 45 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	225 / 210 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	clasă W1
Coloană de apă	EN 20811	> 300 cm
Stabilitate UV cu îmbinări cu o lățime de până la 30 mm și care descoperă maxim 30 % din fațadă	EN 13859-1	permanent
Stabilitate UV fără înveliș final	EN 13859-1	4 luni
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
După învechire artificială:		
• rezistență la tracțiune MD/CD	EN 13859-1	340 / 380 N/50 mm
• impermeabilitate la apă	EN 13859-1	clasă W1
• alungire MD/CD	EN 13859-1	35 / 50 %
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-30 °C
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	< 1 %
Conductivitate termică (λ)	-	0,2 W/mK
Căldură specifică	-	1300 J/kgK
Densitate	-	cca. 210 kg/m ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 150
Pantă de instalare recomandată	-	> 10°
Test la căderea ploii	-	trecut
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

COMPOZIȚIE



1 strat superior: peliculă monolitică permeabilă din PU

2 armătură: material din PL

cod **FAÇADEUV60** (D52344)
FAÇADE BAND UV
pag. 122

mărimi: 60 mm x 25 m
buc./amb. 10



CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

UNDE SE
APLICĂ?

