

TRASPIR ZENIT UV 210

3,0m

CE
 EN13859-1/2

Monolitna zračna membrana, obstojna na UV-žarke

Monolitna plast iz termoplastičnega poliuretana (PU), nanesenega na poliestrsko (PL) armaturno mrežico

 AT
 Önorm B4119
 UD-k RU

 FR
 CPT 3651_2
 pare-pluie
 E1-Sd2-TR3

 CH
 SIA 232
 UE EB

 DE
 ZVDH
 UDB-B
 USB-B

 IT
 UNI 11470
 A/R3

 TRASPIR ZENIT UV 210
 + FACADE BAND UV

OUT

IN

BARRIER

Trajna UV- stabilnost

Monolitna

Možnost polaganja tudi na kritini

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	210 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	1 mm
Izravnost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	380 / 420 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	40 / 45 %
Odpornost na trganje izdelka z žebljem MD/CD	EN 12310-1	225 / 210 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1
Vodni stolpec	EN 20811	> 300 cm
UV- stabilnost pri spojih do širine 30 mm in ki razkrivajo največ 30 % fasade	EN 13859-1	stalna
UV-stabilnost brez zaključnega sloja	EN 13859-1	4 meseca
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po umetnem staranju:		
• odpornost na nateg MD/CD	EN 13859-1	340 / 380 N/50 mm
• nepropustnost za vodo	EN 13859-1	razred W1
• raztezek MD/CD	EN 13859-1	35 / 50 %
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-30 °C
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	< 1 %
Termična prevodnost (λ)	-	0,2 W/mK
Specifična toplota	-	1300 J/kgK
Gostota	-	pribl. 210 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 150
Priporočen naklon vgradnje	-	> 10°
Test na močnem dežju	-	presežek
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

SESTAVA



1 zgornji sloj: monolitna zračna plast iz PU

2 ojačitev: tkanina iz PL

 koda **FACADEUV60** (D52344)
 FACADE BAND UV
 str. 122

 mere: 60 mm x 25 m
 kos./emb. 10


KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

 KJE SE
 UPORABLJA?
