

TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m

CE
EN13859-1/2

Μονολιθική διαπνέουσα μεμβράνη ανθεκτική στην ακτινοβολία UV

Μονολιθική μεμβράνη από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (PU)

επαλειμμένη σε πολυεστερικό οπλισμό (PL)

AT
Önorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
pare-pluie
E1-Sd2-TR3

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-B
USB-B

IT
UNI 11470
A/R3

TRASPIR ZENIT UV 210
+ FACADE BAND UV

OUT



IN

BARRIER

Μόνιμη σταθερότητα UV

Μονολιθική

Μπορεί να εφαρμοστεί
και ως κάλυψη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	210 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	1 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνα
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	380 / 420 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	40 / 45 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	225 / 210 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Στήλη νερού	EN 20811	> 300 cm
Σταθερότητα UV με αρμούς πλάτους έως 30 mm και αποκαλύπτουν πάνω από το 30 % της πρόσωσης	EN 13859-1	μόνιμο
Σταθερότητα UV χωρίς τελική επένδυση	EN 13859-1	4 μήνες
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	340 / 380 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	35 / 50 %
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-30 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	< 1 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,2 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1300 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 210 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 150
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 10°
Δοκιμή καταρρακτώδους βροχής	-	πέρασε
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΥΝΘΕΣΗ



1 επάνω στρώμα: μονολιθική διαπνέουσα μεμβράνη από PU

2 οπλισμός: ύφασμα από PL

ΚΩΔ. FACADEUV60 (D52344)
FACADE BAND UV
σελ. 122

μεγέθη: 60 mm x 25 m
τεμ/συσκ 10



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

