

TRASPIR ZENIT UV 210

3,0m

CE
EN13859-1/2

Monolītiska elpojoša membrāna, izturīga pret UV stariem

Termoplastiskā poliuretāna (PU) monolītiskā plēve, uzklāta uz poliestera (PL) armatūras

AT
Önorm B4119
UD-k RUFR
CPT 3651_2
pare-pluie
E1-Sd2-TR3CH
SIA 232
UD EBDE
ZVDH
UD8-B
USB-BIT
UNI 11470
A/R3

TRASPIR ZENIT UV 210
+ FACADE BAND UV

OVT



IN

BARRIER

Pastāvīgi UV stabila

Monolītiska

Lietojama pat
pārklājumam

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	210 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	1 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	380 / 420 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	40 / 45 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	225 / 210 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 300 cm
Izturība pret UV ar savienojumiem līdz 30 mm platumam un, kas atklāj ne vairāk par 30 % no fasādes	EN 13859-1	pastāvīgs
UV stabilitāte bez gala pārklājuma	EN 13859-1	4 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	340 / 380 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	35 / 50 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-30 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 1 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,2 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1300 J/kgK
Blīvums	-	apt. 210 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 150
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 10°
Lietusgāzes tests	-	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

SASTĀVS



1 virskārta: elpojoša monolītiska PU plēve

2 armatūra: PL audums

kods. **FACADEUV60** (D52344)
FACADE BAND UV
122. lpp.

izmēri: 60 mm x 25 m
gab./iepak. 10



KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

KUR IZMANTO?

