

HERMETIC FOAM

Высокоэффективная звукоизолирующая пена

Полиуретан с закрытыми порами

СООТВЕТСТВУЕТ
EN 1027

СООТВЕТСТВУЕТ
EN 1026

СООТВЕТСТВУЕТ
EN 12207




СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Приглушает звук до 60 дБ, сертифицировано институтом IFT Rosenheim



ГЕРМЕТИЧНА

Водо- и воздухонепроницаема, благодаря структуре с закрытыми порами.



БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Идеальна для внутренних работ: не выделяет изоцианаты и имеет низкое содержание летучих органических соединений (19,4%)

ЭЛАСТИЧНА

Благодаря своему составу остается эластичной и деформируемой со временем, компенсируя движения древесины и дифференциальные деформации строительных материалов

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	содержание [мм]	остаток [л]	флакон	шт/куб
D69202	750	38	алюминий	12

код	описание	шт/куб
FLYFOAM	пистолет для пены	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	нормативы	ед. измерения	значения
Класс воспламенения	DIN 4102	класс	B3
Звукоизоляция соединений, обознач. R _{ST,w}	директива ift SC-01	дБ	10 мм: 60 (-1;-4)
	—	дБ	20 мм: 60 (-1;-3)
Герметичность	Ö Norm EN 1027	Па	1000
	Ö Norm EN 12114	Па	1000
Температура обработки для картриджа	—	°C	+10/+30
Температура в помещении	—	°C	-10
Время формирования плёнки	—	мин.	5/10
Время застывания (возможность воздействия)	—	мин.	15/20
Устойчивость к воздействию после	—	часы	2
Структурная стабильность	DIN 53431	%	+/-5
Максимальная непрерывная рабочая t°	—	°C	-40/80
Макс. временная рабочая t°	—	°C	120
Удельный вес по методу skz	—	кг/м³	15/20
Предельная эластичность до разрыва	DIN 53571	%	прим. 25
Свойства проводимости пара	DIN 53429	г/м²/24ч	50/60
Теплопроводность	DIN 56612	W/ч	0,035
Срок годности (при 20°C)	—	мес.	12

ПРИМЕР РАСЧЁТА ОТДАЧИ ПЕНЫ

Начиная с отверстия 1 x 1 см, достигается покрытие поверхности площадью 0,0001 м². Картридж равен 0,038 м³ (38 л), таким образом, она позволяет заполнить длинное отверстие в 380 м. Эти значения гарантируют корректное использование продукта, следуя инструкциям по установке, приведённые ниже.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Пена HERMETIC FOAM подходит для заполнения и изоляции по периметру отверстий стыков строительных элементов, подверженных высоким тепловым расширениям, как дверные коробки и оконные рамы, деревянные балки, проходящие по периметру стен и, в общем, повсюду, где они представляют воздушный зазор между двумя строительными материалами.

10 СОВЕТОВ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ВСПЕНИВАНИЯ

1. Встряхнуть флакон мин. 15-20 раз перед использованием.
2. Поверхности должны быть прочными, чистыми и свободными от пыли, грязи или растворителей.
3. Как основа, так и поверхность пены должны быть увлажнены, рекомендуется использовать 1 л. воды на флакон.
4. Достаточно увлажненная пена расширяется в 3-4 раза от своего объема.
5. Идеальная температура использования - ок. 20 °C. В случае слишком высоких или низких температур, охлаждать или нагревать флаконы с водой.
6. Не следует использовать пену при температуре менее чем 5-7 °C (изделие не может прилипать к поверхности).
7. Любые вспененные остатки должны быть немедленно удалены перед тем, как пена затвердеет.
8. Во избежание повреждения винтовой насечки флакона, поместите его на ровную поверхность и медленно навинтите пистолет. Флакон и пистолет не должны оставаться без давления, поэтому важно не оставлять пустых флаконов, накрученными на пистолет.
9. Если в пистолете оказалась затвердевшая пена, он становится непригодным для использования. Если пистолет не используется в течение длительного времени, его необходимо тщательно очистить со специальным моющим средством.
10. Хранить продукт должным образом, следуя указаниям на упаковке или на флаконе.