

TRASPIR COLOR EVO UV

3,0m

CE
EN13859-2FR
CPT 3651_2
pare-pluie

UV-sugárzásnak ellenálló, légáteresztő monolit membrán


Speciális akrilkeverékből álló monolit fólia poliészter (PL) hálón



life long


MONOLIT

A különleges polimereknek köszönhetően a membrán monolit szerkezete rendkívül jó időbeli tartósságot biztosít



UV-SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI ÁLLANDÓ STABILITÁS

UV-sugárzással szembeni végtelen ellenállás, még háló, rács vagy üveg mögötti alkalmazás esetén is



SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Többféle színű, méretű és teljesítményű változat áll rendelkezésre, a tervezési igények függvényében

TUDTA ÖN, HOGY...?

ÉPÍTÉSZETI HOMLOKZATOK

A termék, amely megmozgatja a tervező fantáziáját, mivel semmilyen határt nem szab a színek, nyomatok vagy teljesítménybeli követelmények terén. Ez az a termék, amely a membránok világát bármilyen építészeti homlokzat (nyitott toldatos, hálós vagy üvegezett) végeredményének szerves részévé tudja tenni.

KÓDOK ÉS MÉRETEK


A színezett lemez kódjában a megfelelő négy számjegyű RAL színkód szerepel.

Példa: A RAL6001 zöld árnyalatú, 1,5 méter széles lemez kódja **TCUV6001**. A RAL6016 zöld árnyalatú, 3,0 méter széles lemez kódja **TCUV601630**.

kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1DO RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1DO RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Minimális rendelési mennyiség: 500 m²

HOL
ALKALMAZHATÓ?





Ideális fa, üveg vagy fém homlokzatokra történő felhelyezéshez, ha lenyűgöző színhatást szeretnénk elérni



A teljes RAL színskálából választhat árnyalatot, vagy teljesen személyre szabott grafikai megoldás mellett is dönthet



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	290 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,5 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
UV-sugárzással szembeni stabilitás max. 40 mm széles átlapolások esetén, amelyek a homlokzat legfeljebb 40 %-át takarják le	EN 13859-1	állandó
UV-sugárzással szembeni stabilitás a végleges bevonat nélkül	EN 13859-1	3 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E / B-s1, d0 osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-40 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	< 1 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/mK
Fajhő	-	1800 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 600 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	100
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

ÖSSZETÉTEL



1 felső réteg: monolit légáteresztő réteg

2 háló: PL-szövet

kód **COLORGLUE**
COLOR GLUE

tartalom: 290 ml
12 db/csomag



ÚTMUTATÓ A FELHELYEZÉSHEZ - TRASPIR COLOR EVO UV

