

# TRASPIR COLOR EVO UV

3,0m

CE  
EN13859-2FR  
CPT 3651\_2  
pare-pluie

UV-sugárzásnak ellenálló, légáteresztő monolit membrán


Speciális akrilkeverékből álló monolit fólia poliészter (PL) hálón



life long


## MONOLIT

A különleges polimereknek köszönhetően a membrán monolit szerkezete rendkívül jó időbeli tartósságot biztosít



## UV-SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI ÁLLANDÓ STABILITÁS

UV-sugárzással szembeni végtelen ellenállás, még háló, rács vagy üveg mögötti alkalmazás esetén is



## SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Többféle színű, méretű és teljesítményű változat áll rendelkezésre, a tervezési igények függvényében

## TUDTA ÖN, HOGY...?

### ÉPÍTÉSZETI HOMLOKZATOK

A termék, amely megmozgatja a tervező fantáziáját, mivel semmilyen határt nem szab a színek, nyomatok vagy teljesítménybeli követelmények terén. Ez az a termék, amely a membránok világát bármilyen építészeti homlokzat (nyitott toldatos, hálós vagy üvegezett) végeredményének szerves részévé tudja tenni.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK


A színezett lemez kódjában a megfelelő négy számjegyű RAL színkód szerepel.

Példa: A RAL6001 zöld árnyalatú, 1,5 méter széles lemez kódja **TCUV6001**. A RAL6016 zöld árnyalatú, 3,0 méter széles lemez kódja **TCUV601630**.

| kód                | leírás                                  | ragasztószalag | H x L [m] | A [m²] |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|--------|
| <b>TCUVXXXX</b>    | TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX            | -              | 1,5 x 50  | 75     |
| <b>TCUVXXXX30</b>  | TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m       | -              | 3,0 x 50  | 150    |
| <b>TCUVXXXXB</b>   | TRASPIR COLOR EVO UV BS1DO RALXXXX      | -              | 1,5 x 50  | 75     |
| <b>TCUVXXXX30B</b> | TRASPIR COLOR EVO UV BS1DO RALXXXX 3,0m | -              | 3,0 x 50  | 150    |

Minimális rendelési mennyiség: 500 m²

HOL  
ALKALMAZHATÓ?





Ideális fa, üveg vagy fém homlokzatokra történő felhelyezéshez, ha lenyűgöző színhatást szeretnénk elérni



A teljes RAL színskálából választhat árnyalatot, vagy teljesen személyre szabott grafikai megoldás mellett is dönthet



## MŰSZAKI ADATOK

| tulajdonság                                                                                                                 | szabvány               | érték                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Grammsúly                                                                                                                   | EN 1849-2              | 290 g/m <sup>2</sup>                        |
| Vastagság                                                                                                                   | EN 1849-2              | 0,5 mm                                      |
| Egyenesség                                                                                                                  | EN 1848-2              | megfelel                                    |
| Páraáteresztés (Sd)                                                                                                         | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 m                                      |
| Húzószilárdság MD/CD                                                                                                        | EN 12311-1             | 550 / 475 N/50 mm                           |
| Alakváltozás MD/CD                                                                                                          | EN 12311-1             | 34 / 37 %                                   |
| Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD                                                                                | EN 12310-1             | 305 / 350 N                                 |
| Vízállóság                                                                                                                  | EN 1928                | W1 osztály                                  |
| UV-sugárzással szembeni stabilitás max. 40 mm széles átlapolások esetén, amelyek a homlokzat legfeljebb 40 %-át takarják le | EN 13859-1             | állandó                                     |
| UV-sugárzással szembeni stabilitás a végleges bevonat nélkül                                                                | EN 13859-1             | 3 hónap                                     |
| Hőmérséklet-tűrés                                                                                                           | -                      | -40 / +100 °C                               |
| Tűzállósági besorolás                                                                                                       | EN 13501-1             | E / B-s1, d0 osztály                        |
| Légzárás                                                                                                                    | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Mesterséges öregítés után:                                                                                                  |                        |                                             |
| • húzószilárdság MD/CD                                                                                                      | EN 13859-1             | 490 / 455 N/50 mm                           |
| • vízállóság                                                                                                                | EN 13859-1             | W1 osztály                                  |
| • alakváltozás MD/CD                                                                                                        | EN 13859-1             | 31 / 36 %                                   |
| Rugalmasság alacsony hőmérsékleten                                                                                          | EN 1109                | -40 °C                                      |
| Alaktartóság                                                                                                                | EN 1107-2              | < 1 %                                       |
| Hővezető képesség (λ)                                                                                                       | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Fajhő                                                                                                                       | -                      | 1800 J/kgK                                  |
| Sűrűség                                                                                                                     | -                      | kb. 600 kg/m <sup>3</sup>                   |
| Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)                                                                                     | -                      | 100                                         |
| VOC-kibocsátás (COV)                                                                                                        | -                      | 0 % (A+ osztály)                            |

## ÖSSZETÉTEL



1 felső réteg: monolit légáteresztő réteg

2 háló: PL-szövet

kód **COLORGLUE**  
COLOR GLUE

tartalom: 290 ml  
12 db/csomag



## ÚTMUTATÓ A FELHELYEZÉSHEZ - TRASPIR COLOR EVO UV

