

TRASPIR COLOR EVO UV 3,0m



FR
CPT 3651_2
pare-pluie

Membrana oddychająca monolityczna, odporna na promieniowanie UV


Folia monolityczna ze specjalnej mieszanki akrylowej ze splotem poliestrowym (PL)



life long


MONOLITYCZNOŚĆ

Struktura monolityczna membrany gwarantuje doskonałą trwałość z upływem czasu dzięki zastosowaniu specjalnych polimerów



STAŁA STABILNOŚĆ UV

Nieograniczona odporność na promieniowanie UV również w przypadku ułożenia pod siatką, kratą lub szkłem



MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

Dostępna w różnych kolorach, wymiarach i wydajnościach w zależności od wymogów projektowych

(CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE...?)

FASADY ARCHITEKTONICZNE

Produkt stymulujący wyobraźnię projektanta nie nakładając żadnych ograniczeń: brak ograniczeń w zakresie kolorów, nadruków lub wymogów wydajnościowych. Jest to produkt angażujący świat membran jako integralną część rezultatu końcowego dowolnej elewacji architektonicznej o złączach otwartych, wyposażonej w siatkę lub oszklonej.

KODY I WYMIARY


Kod powłoki kolorowej zawiera odpowiedni 4-cyfrowy kod ze skali kolorów RAL.

Przykład: powłoka w odcieniu zielonym RAL6001 o wysokości H = 1,5 m posiada kod **TCUV6001**. Powłoka w odcieniu zielonym RAL6016 o wysokości H = 3,0 m posiada kod **TCUV601630**.

kod	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Zamówienie minimalne: 500 m²

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA





 Idealna do zastosowań na fasadach drewnianych, szklanych lub metalowych w celu uzyskania atrakcyjnych efektów kolorystycznych

 Wybór odcieni z całej gamy skali kolorystycznej RAL lub możliwość spersonalizowania wzorów graficznych



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	290 g/m ²
Grubość	EN 1849-2	0,5 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	34 / 37 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	305 / 350 N
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	klasa W1
Stabilność UV dla złączy o szerokości do 40 mm, które odsłaniają do 40 % elewacji	EN 13859-1	stała
Stabilność UV bez powłoki końcowej	EN 13859-1	3 miesięcy
Odporność termiczna	-	-40 / +100 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E / B-s1, d0
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po sztucznym starzeniu:		
• wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• odporność na przesiąkanie	EN 13859-1	klasa W1
• rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	31 / 36 %
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	-40 °C
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	< 1 %
Przewodność cieplna (λ)	-	0,3 W/mK
Ciepło właściwe	-	1800 J/kgK
Gęstość	-	ok. 600 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	100
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

SKŁAD



1 warstwa górna: folia monolityczna oddychająca

2 splot: tkanina z PL

kod **COLORGLUE**
COLOR GLUE

zawartość: 290 ml
szt./op. 12



INSTRUKCJE KŁADZENIA TRASPIR COLOR EVO UV

