

TRASPIR COLOR EVO UV

3,0m

CE

EN13859-2

FR
CPT 3651_2
pare-pluie

Мембрана диффузионная монолитная, стойкая к УФ-излучению


Монолитная пленка из специальной акриловой композиции, армированная полиэстером (PL)



life long


МОНОЛИТНАЯ

Монолитная структура мембраны из специальных полимеров гарантирует длительный срок службы



ПОСТОЯННАЯ УФ-СТАБИЛЬНОСТЬ

Неограниченное сопротивление УФ-излучению, в том числе при укладке под сетку, решетку или стекло



ИНДИВИДУАЛЬНО

Предлагается в различных цветах, размерах и с разными характеристиками в зависимости от проектных требований

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...?

АРХИТЕКТУРНЫЕ ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Материал, который открывает простор для архитектурной фантазии, поскольку отменяет все ограничения, связанные с цветом, печатью или эксплуатационными требованиями. Благодаря ему мембраны превращаются в неотъемлемую часть любого архитектурного фасадного решения, будь то фасад с открытыми швами, сетчатый или остекленный.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ


Код цветной ткани состоит из соответствующего 4-значного кода по шкале RAL.

Например, ткань зеленого цвета RAL6001 с H = 1,5 м обозначается кодом TCUV6001. Например, ткань зеленого цвета RAL6016 с H = 3,0 м обозначается кодом TCUV601630.

код	наименование	кл. край	H x L [м]	A [м²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0м	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0м	-	3,0 x 50	150

Минимальный заказ: 500 м²

ДЛЯ ЧЕГО?





Идеально для монтажа на деревянные, стеклянные или металлические фасады – позволяет достигать интересных цветовых эффектов



Цветовая гамма согласно шкале RAL или по индивидуальному заказу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	290 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,5 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 Н
Класс водонепроницаемости	EN 1928	класс W1
УФ-стабильность со швами шириной до 40 мм, оставляющими открытым не более 40 % фасада	EN 13859-1	постоянное
УФ-стабильность без финишной отделки	EN 13859-1	3 месяца
Термостойкость	-	-40 / +100 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E / B-s1, d0
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,02 м ³ /м ² ·ч·50 Па
После искусственного старения:		
• прочность на разрыв MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 Н/50 мм
• водонепроницаемость	EN 13859-1	класс W1
• удлинение MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-40 °C
Стабильность размеров	EN 1107-2	< 1 %
Теплопроводность (λ)	-	0,3 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1800 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 600 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	100
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

СТРУКТУРА




1 **верхний слой:** пленка диффузионная монолитная

2 **армирование:** ткань PL

код **COLORGLUE**
COLOR GLUE

объем: 290 мл
шт. в упаковке 12



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ TRASPIR COLOR EVO UV

