

BYTUM 1100

Bitumens zem dakstiņiem

Bitumena savienojums ar poliestera (PL) armatūru un polipropilēna (PP) pārklājumu



AT
Önorm B3661
KV Bitumen-
bahnen

DE
ZVDH
E1 DO
PVE PV

IT
UNI 11564
P / SR2 / A

Poliestera armatūra ar augstu elastību un mehānisko izturību

Elastīgums un darbība nodrošināti arī zemā temperatūrā

BYTUM 1100



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	1100 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	1,1 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	55 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	650 / 500 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	230 / 230 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte *	EN 13859-1	4 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	520 / 400 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	35 / 40 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-450 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,20 W/mK
Īpatnējais siltums	-	120 J/kgK
Blīvums	-	apt. 1000 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 50000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 5°

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS



- 1 virskārta: PP neausts audums
- 2 savienojums: bitumena maisījums
- 3 armatūra: PL audums
- 4 savienojums: bitumena maisījums
- 5 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
BYT1100	D36602	BYTUM 1100	-	1,0 x 25	25	24

Pēc pieprasījuma ar integrētu dubultu lenti (kods BYTTT1100)

KUR IZMANTO?

