

TRASPIR NET 160

高通気性メンブレン



組成

上部層
PP不織布

補強層
補強PPグリッド

中間層
PP通気性フィルム

下部層
PP不織布



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
目付け重量	EN 1849-2	160 g/m ²	0.52 oz/ft ²
厚み	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	0.02 m	174.825 US perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	420 / 420 N/50mm	48 / 48 lb/in
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	25 / 20 %	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	390 / 360 N	88 / 81 lbf
防水性	EN 1928	W1クラス	-
耐熱性	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
防風性	EN 12114	< 0,035 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.002 cfm/ft ² at 50Pa
熱伝導率 (λ)	-	0,04 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
比熱	-	1568 J/(kg·K)	-
密度	-	約 230 kg/m ³	約 0.13 oz/in ³
μ(水蒸気抵抗係数)	-	約 28	約 0.1 MN·s/g
VOCを含む	-	0 %	-
UV安定性 ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3か月	-
大気物質への露出 ⁽¹⁾	-	3週間	-
水圧による防水試験	ISO 811	> 500 cm	> 197 in
人工劣化処理後:			
- 防水性	EN 1297 / EN 1928	W1クラス	-
- 引張強度 MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	385 / 390 N/50mm	44 / 45 lb/in
- 引張伸度	EN 1297 / EN 12311-1	20 / 15 %	-
低温環境での柔軟性	EN 1109	-20 °C	-4 °F
風雨試験	TU Berlin	合格	-

⁽¹⁾ 実験室試験と実際の使用現場の関係性については199ページを参照してください。

コードと寸法

コード	内容	テープ	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T160	TRASPIR NET 160	-	1,5	50	75	5	164	807	25
TTT160	TRASPIR NET 160 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	25