

FLOOR RADON EVO



Impregnerande självhäftande radonspärr för grunder

Bituminös gummiblandning med aluminiumskikt och polyesterbeklädnad (PL)



Certifiering SP Institut - radonspärr

Självhäftande och självförseglande

Värme- och radonreflekterande aluminiummytor

FLOOR RADON EVO

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	1,2 kg/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	1,2 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	> 1500 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	150 / 150 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	20 / 20 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	70 / 70 N
Vattentäthet	EN 1928	överensstämmer
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Statiskt belastningsmotstånd	-	0,15 / 0,20 N
Motstånd vid fogar	-	> 35 N/50 mm
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-20 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	< 2 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,2 W/mK
Specifik värme	-	1500 J/kgK
Densitet	-	ca 1000 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 1250000
Permeabilitet mot radon	-	0,56 x 10 ⁻¹² m ² /s
Överföring radon	-	0,47 x 10 ⁻⁹ m/s

SAMMANSÄTTNING



- 1 skydd: film i PL
- 2 övre lager: film i förstärkt aluminium
- 3 nedre lager: gummi-bitumös självhäftande blandning
- 4 avskiljningsskikt: silikonpapper

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
RADONEVO1200	D45215	FLOOR RADON EVO	-	1,0 x 25	25	25

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?



INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR FLOOR RADON EVO

