

FLOOR RADON EVO



Paslīmējoša hidroizolācija radona gāzes barjera pamatiem

Gumijas - bitumena savienojums ar alumīnija slāni un poliestera (PL) pārklājumu



Sertifikācija SP Institut - radona gāzes barjera

Paslīmējoša un pasīvējoša

Aluminizēta virsma, kas atstaro karstumu un radona gāzi

FLOOR RADON EVO

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	1,2 kg/m ²
Biezums	EN 1849-2	1,2 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	> 1500 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	150 / 150 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	20 / 20 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	70 / 70 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstošs
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Statiskās slodzes pretestība	-	0,15 / 0,20 N
Savienojumu izturība	-	> 35 N/50 mm
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-20 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 2 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,2 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1500 J/kgK
Blīvums	-	apt. 1000 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 1250000
Radona gāzes caurlaidība	-	0,56 x 10 ⁻¹² m ² /s
Radona transmisija	-	0,47 x 10 ⁻⁹ m/s

SASTĀVS



- 1 aizsardzība: PL plēve
- 2 virskārta: pastiprināta alumīnija plēve
- 3 apakškārta: pašadhezīvs gumijas-bitumena savienojums
- 4 atdalīšanas kārta: silikona papīrs

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
RADONEVO1200	D45215	FLOOR RADON EVO	-	1,0 x 25	25	25

KUR IZMANTO?



FLOOR RADON EVO IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

