

KOMPRI BAND



Fita vedante auto-expansiva


Fita em espuma poliuretânica pré-comprimida impregnada com substâncias ignífugas



Certificação acústica
Resistente ao fogo

AUTO-EXPANSIVA

Sela fissuras de 1 a 20 mm compensando as eventuais irregularidades da junta



RESISTENTE

Garante uma vedação ao ar e à chuva batente, proteção do fogo e um bom isolamento acústico



DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Classificação	DIN 18542	classe BG1 e BGR ⁽¹⁾
Coefficiente de passagem de ar nas fugas (aplicação BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Coefficiente de passagem de ar nas fugas (aplicação BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Condutibilidade térmica (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Fator de resistência ao vapor de água (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Resistência à chuva batente	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Resistência aos raios UV e às intempéries	DIN 53387	segundo a norma
Compatibilidade com outros materiais de construção civil	DIN 52453	segundo a norma
Tolerância dimensional	DIN 7715 T5 P3	segundo a norma
Reação ao fogo	DIN 4102	classe B1
Isolamento acústico RST,W (C;Ctr) ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) dB
Resistência térmica	DIN 18542	-30 / +90 °C
Temperaturas de aplicação	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Temperatura de armazenagem	-	+1 / +20 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	$< 0,02 \text{ \%}$ (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto ao máx. 24 meses

⁽¹⁾ Para a classificação das fitas, consultar a pág. 107

⁽²⁾ Teste efetuado com duas fitas acopladas numa fissura de 10 mm de largura

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	s _{máx} [mm]	f [mm]	B [mm]	C [m]	pça/embal
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15