

KOMPRI BAND



Duzzadó tömítőszalag


Előtömörített, impregnált poliuretán habból készült szalag tűzálló anyagokkal



Tanúsított akusztikai teljesítmény
Tűzálló

DUZZADÓ

1 és 20 mm közötti, akár egyenetlen felületű hézagok tömítésére alkalmas



ELLENÁLLÓ

Légtömörséget, valamint erős eső ellen védelmet biztosít, tűzálló, és jó hangszigetelést nyújt



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Osztályozás	DIN 18542	BG1 és BGR ⁽¹⁾
Levegőszivárgás-áteresztési együttható (BG1 alkalmazás)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Levegőszivárgás-áteresztési együttható (BGR alkalmazás)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Hővezető képesség (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Ellenállás az UV-sugárzással és környezeti hatásokkal szemben	DIN 53387	szabvány szerint
Kompatibilitás más építőipari anyagokkal	DIN 52453	szabvány szerint
Mérettűrés	DIN 7715 T5 P3	szabvány szerint
Tűzállósági besorolás	DIN 4102	B1 osztály
Hangszigetelés $R_{ST,w}$ (C;Ctr) ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) dB
Hőmérséklet-tűrés	DIN 18542	-30 / +90 °C
Felviteli hőmérséklet	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Tárolási hőmérséklet	-	+1 / +20 °C
Oldószerke jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	$< 0,02 \text{ %}$ (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 24 hónapig.

⁽¹⁾ A szalagok osztályozását lásd a 107. oldalon

⁽²⁾ Két kombinált szalaggal 10 mm-es rés mellett végzett teszt

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	smax [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	db/csom
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15