

# KOMPRI BAND

## Självpanderande isoleringsband


Band i förkomprimerad polyuretanskum med flamskyddsmedel



Bullercertifiering  
Brandsäker

### SJÄLVEXPANDERANDE

Isolerar fogar från 1 till 20 mm  
kompenserar eventuella ojämna  
delar på fogen



### MOTSTÅNSKRAFTIG

Garanterar tätheten mot luft och  
hällregn, skyddar mot brand och ger en  
korrekt ljudisolering



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| egenskap                                                  | standard       | värde                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering                                            | DIN 18542      | klass BG1 och BGR <sup>(1)</sup>                                             |
| Koefficient fogens luftgenomsläpplighet (tillämpning BG1) | EN 12114       | $\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$ |
| Koefficient fogens luftgenomsläpplighet (tillämpning BGR) | EN 12114       | $\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$ |
| Värmeledningsförmåga ( $\lambda$ )                        | DIN 52612      | 0,052 W/mK                                                                   |
| Ångmotståndsfaktor ( $\mu$ )                              | EN ISO 12572   | $\leq 100$                                                                   |
| Motstånd mot hällregn                                     | EN 1027        | $> 600 \text{ Pa}$                                                           |
| UV- och väderbeständighet                                 | DIN 53387      | enligt standard                                                              |
| Kompatibilitet med andra byggmaterial                     | DIN 52453      | enligt standard                                                              |
| Dimensionstolerans                                        | DIN 7715 T5 P3 | enligt standard                                                              |
| Brandtekniskt beteende                                    | DIN 4102       | klass B1                                                                     |
| Ljudisolering $R_{ST,w}$ (C;Ctr) <sup>(2)</sup>           | IFT Rosenheim  | 58 (-2; -6) dB                                                               |
| Värmemotstånd                                             | DIN 18542      | -30 / +90 °C                                                                 |
| Tillämpningstemperatur                                    | -              | $\geq +5 \text{ °C}$                                                         |
| Förvaringstemperatur                                      | -              | +1 / +20 °C                                                                  |
| Befintliga lösningsmedel                                  | -              | NEJ                                                                          |
| VOC-emissioner                                            | -              | $< 0,02 \%$ (klass A+)                                                       |

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 24 månader

<sup>(1)</sup> För klassificeringen av banden, se sidan 107

<sup>(2)</sup> Test utförd med två sammanfogade band i en fog på 10 mm bredd

## KODER OCH MÅTT

| kod        | ex kod | s <sub>max</sub> [mm] | f [mm] | B [mm] | L [m] | st./förp. |
|------------|--------|-----------------------|--------|--------|-------|-----------|
| KOMPRI1010 | D63512 | 10                    | 1 - 4  | 10     | 13    | 30        |
| KOMPRI1015 | D63514 | 10                    | 1 - 4  | 15     | 13    | 20        |
| KOMPRI2015 | D63532 | 20                    | 4 - 10 | 15     | 8     | 20        |
| KOMPRI3015 | D63552 | 30                    | 6 - 15 | 15     | 4,3   | 20        |
| KOMPRI4520 | D63572 | 45                    | 9 - 20 | 20     | 3,3   | 15        |