

KOMPRI BAND



Banda sigilantă cu autoexpandare


Bandă din spumă poliuretanică precomprimată, impregnată cu substanțe ignifuge



Certificare acustică
Rezistență la foc


AUTOEXPANDANTĂ

Sigilează fisurile de la 1 la 20 mm, compensând eventualele neregularități ale îmbinării



REZISTENTĂ

Garantează etanșarea la aer și la bătaia ploii, protecția la foc și o bună izolare acustică



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Clasificare	DIN 18542	clasă BG1 și BGR ⁽¹⁾
Coefficient de trecere a aerului (aplicație BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Coefficient de trecere a aerului (aplicație BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Conductivitate termică (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Factor de rezistență la vaporii (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Rezistență la bătaia ploii	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Rezistență la razele UV și intemperii	DIN 53387	conform standardului
Compatibilitate cu alte materiale de construcție	DIN 52453	conform standardului
Toleranța dimensiunilor	DIN 7715 T5 P3	conform standardului
Reacție la foc	DIN 4102	clasă B1
Izolare fonică $R_{ST,w}$ (C;Ctr) ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2; -6) dB
Rezistență termică	DIN 18542	-30 / +90 °C
Temperatură de aplicare	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Temperatură de depozitare	-	+1 / +20 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	$< 0,02 \%$ (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de maxim 24 luni

⁽¹⁾ Pentru clasificarea benzilor, consultați pag. 107

⁽²⁾ Test efectuat cu două benzi cuplate într-o fisură cu lățime de 10 mm

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	S _{max} [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	buc./amb.
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15